

スムースエポの硬化性・用途について

記

1. 品名 : スムースエポ
2. 種類 : 一成分形弹性エポキシ系接着剤
3. 主成分 : エポキシ・変性シリコーン樹脂
4. 用途 : レンガ・タイル・金属・瓦・壁材(スタッコ、石膏、プラスター、石膏ボード、珪カル板)セメント製品(コンクリート、モルタル、ALC、FRC、GRC、PC、GPC、セメント目地)天然石・人工石・木製品
5. 硬化性 :

5-1. 表面乾燥時間(タックフリータイム)

温度(°C)	5	15	23	30	40
タックフリータイム(分)	240	85	60	45	40

5-2. 内部硬化性

硬化厚み(mm)	2	4	6
時間(時間)	15	40	70

測定条件: 23°C/55%RH

5-3. 耐熱限界温度 スムースエポ完全硬化後 100°Cを限界温度とする

東京都板橋区小茂根4-13-13
パル・ユニット株式会社

